

EUROPAN HYDROPLUS NEW

Primaire et finition à base de résines acryliques en dispersion aqueuse

LES
BOIS



ABSOLU
SYSTEM

DESTINATION

Pour la décoration et la protection des bois en extérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Facile d'application.
- Microporeux.
- Très bonne adhérence.
- Très bonne opacité et bon garnissant.
- Aspect tendu.
- Sans collant résiduel.
- Après séchage, grande souplesse du film, conférant une protection durable.

TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic® et nuancier Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné fort : 60% (\pm 8%) sous 60° d'angle

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

8 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,26 g/cm³ (blanc)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

42% (\pm 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

54% (\pm 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 3 heures
- Redoublable : 8 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau microfibres 10 mm
- Pistolet : pression : 190-210 bars - Buse : 11-13/1000^e - Ne pas utiliser au pistolet chauffant

DILUTION

0 à 5%

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

EUROPAN HYDROPLUS NEW

Primaire et finition à base de résine acrylique en dispersion aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition extérieure
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Brossage • Ponçage • Epoussetage • Dégraissage 	1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau ou 1 couche d'EUROPAN HYDROPLUS NEW	2 couches d'EUROPAN HYDROPLUS NEW
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage • Lessivage, rinçage et séchage complet • Dégraissage 	1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% ou d'EUROPAN HYDROPLUS NEW sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN HYDROPLUS NEW non dilué en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Remise à nu du bois par décapage intégral • Lessivage • Rinçage • Séchage • Dégraissage 		

Recommandations :

En extérieur sur les parties horizontales et très exposées, appliquer une couche supplémentaire de finition.

Observations

NOTA

Dans le cas d'exposition très ensoleillée, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du bois et d'augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues.

Ne pas utiliser sur bois présentant des remontées de tanin : utiliser le système EUROPAN SOLEIL SATIN.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et hygrométrie supérieure à 80%.

Famille I, Classe 7b2

**CLASSIFICATION
NT T 36-005****CLASSIFICATION
COV**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 100 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de l'ajout éventuel de nos colorants.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

**HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ**

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com