

# EUROPAN SOLEIL SATIN

## Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes

LES  
BOIS



peinture  
intérieure



peinture  
extérieure



solvant

ABSOLU  
SYSTEM

### DESTINATION

Pour la décoration et la protection des bois en intérieur et extérieur

### QUALITÉS DOMINANTES

- Microporeux
- Très bon garnissant : consistance thixotropique pour un meilleur enrobage des arêtes
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Bel aspect tendu

### TEINTES

Disponible dans les 1170 teintes du nuancier Chromatic® et du nuancier Collection Mate

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné : 30% (± 5%) sous 60° à 30 jours

## Caractéristiques techniques

### RENDEMENT

11 à 14 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,33 (± 0,03) à 20 °C pour le blanc (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

64% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

78% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 4 heures
- Sec : 8 heures
- Redoublable : 24 heures

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibres 6 mm et 10 mm
- Pistolet : nous consulter

### DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# EUROPAN SOLEIL SATIN

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure ou extérieure
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Brossage</li> <li>Ponçage</li> <li>Époussetage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	1 couche d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué ou 1 couche d'EUOPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau	2 couches d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage</li> <li>Lessivage, rinçage et séchage complet</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	1 couche d'EUROPAN SOLEIL SATIN ou 1 couche d'EUOPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué (en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé)
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remise à nu du bois par décapage intégral</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> <li>Séchage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>		
<b>Métaux ferreux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élimination de la rouille par brossage / grattage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	2 couches de CHROMAGUI dilué à 5%	
<b>Alliages légers et dérivés zingués</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégraissage</li> <li>Dérochage à l'acide phosphorique dilué</li> <li>Rinçage soigné</li> <li>Séchage complet</li> </ul>	1 couche de PRIMATEC dilué à 5% d'eau	1 à 2 couches d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué (en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé)
<b>PVC rigide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégraissage</li> <li>Ponçage léger</li> </ul>		

### Recommandations :

Un ponçage est conseillé entre chaque couche.

En extérieur sur les parties horizontales et très exposées, appliquer une couche supplémentaire de finition.

A l'intérieur des pièces humides (salles de bains, cuisines...), utiliser Orion Soleil Brillant ou Orion Soleil Satin pour éviter les effets de condensation dans les menuiseries. Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophtaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyants, colles, enduits, peintures acryliques...

## Observations

<b>NOTA</b>	Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du bois et d'augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues. Ne pas utiliser sur bois exudant des huiles anticicatrices. Utiliser EUROPAN HYDROPLUS.
<b>CLASSIFICATION NT T 36-005</b>	Famille I, Classe 4a
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
<b>ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	Classe A+
<b>CONSERVATION</b>	18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
<b>POINT ÉCLAIR</b>	Compris entre 21 °C et 55 °C.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> Fiches techniques disponibles sur le site Internet <a href="http://www.guittet.com">www.guittet.com</a>