

3
ANTICO



FERRILaque

Peinture laque antirouille



Définition

Peinture laque antirouille.

Usages et destinations

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

Peinture laque utilisable en primaire et en finition, sur métaux ferreux

Sur de l'acier brut, pour la mise en place d'un système anticorrosion complet, appliquez une 1^{ère} couche de FERRIXOR *Sr*.

Tenue au brouillard salin sur plaques acier laminé : 50 µm 500 heures R.A.S.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU en vigueur.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%
- Température du support > au point rosée d'au moins 3 °C

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Brossage, grattage (ST2 – ST3).

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 45 µm est de 13 à 14 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6x1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

ANTICORROSION

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

3
ANTICO



FERRI**Laque**

Peinture laque antirouille

ANTICORROSION



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : résines glycérophthaliques.
- Solvant : white spirit.

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/d : 300 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 300 g/l

Aspect : brillant

Brillant spéculaire : 85% sous 60°

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 61 % ± 1 %

- en poids : 75 % ± 1 %

Épaisseur humide : 80 µm

Épaisseur sèche : 45 µm

Densité : 1.20 ± 0.05

Dilution : white spirit

Séchage pour 45 µm : - hors poussière : 3 heures

- au toucher : 6 heures

- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 39 °C

C.P.V. : 14 %

Couleurs

Blanc, Noir (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masque appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser s'ils respectent les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité