

ODYSSÉE MAT

Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports)

QUALITÉS DOMINANTES

- Très grande facilité d'application
- Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application
- Rapidité de séchage permettant l'application de 2 couches dans la journée
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Bonne opacité
- Bonne blancheur
- Excellent rendement
- Label NF Environnement

TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat \leq 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché fin
RENDEMENT	10 à 12 m ² /l
CONDITIONNEMENT	3 et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,53 (\pm 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	40% (\pm 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	60% (\pm 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 1 heure environ • Sec : 2 heures environ • Recouvrable : 6 heures environ <p>En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.</p>
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : classe 3

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau polyester ou polyamide texturé 12 mm
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit à séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ODYSSÉE MAT

Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Grattage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ODYSSÉE MAT
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS. 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epussetage Dégraissage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou EUROPRIMER+ 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 4a/7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 28 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

Classe B pour les teintes issues des bases GUT 1 et GUT 2.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com