

# MONTYL

## Peinture dispersion de finition à base de styrène-acrylique d'aspect mat velouté poché serré

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



<b>DESTINATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour la décoration des maçonneries intérieures et extérieures en travaux neufs ou d'entretien</li><li>• Etat de finition B en intérieur</li></ul>
<b>QUALITÉS DOMINANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grand pouvoir couvrant et opacifiant</li><li>• Très facile d'emploi et sèche rapidement</li><li>• Stabilité à la lumière et aux intempéries</li><li>• Sans odeur</li><li>• Additif antirouille</li></ul>
<b>TEINTES</b>	Blanc, noir et toutes teintes du nuancier Chromatic® et de la Collection Mate
<b>DEGRÉ DE BRILLANCE</b>	Mat : 2 à 5% sous 85°

### Caractéristiques techniques

<b>ASPECT</b>	Poché
<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Blanc : 1 litre, 3 litres et 15 litres Noir : 1 litre, 3 litres et 15 litres Autres teintes : 1 litre, 3 litres, 15 litres
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,50 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	41% (± 2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	59% (± 2%)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière : 10 mn</li><li>• Sec : 30 mn</li><li>• Recouvrable : 12 heures</li></ul> En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Norme NF EN 13300 : Classe 2

### Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse</li><li>• Rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester poils moyens et pistolet, dilution 10% d'eau pour la première couche et sans dilution pour les couches de finition</li></ul>
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition intérieure	Finition extérieure
<b>Bétons et dérivés neufs et anciens non peints</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Enduisage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> <li>2 couches de MONTYL non dilué</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de GUIFIX ou 1 couche de GUIOFIX</li> <li>1 ou 2 couches de MONTYL non dilué</li> </ul>
<b>Plâtres et dérivés neufs plaques de plâtres à épiderme cartonné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Grattage</li> <li>Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> <li>2 couches de MONTYL non dilué</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non conseillé</li> </ul>
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'EUROPRIMER+ ou SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10%</li> <li>2 couches de MONTYL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non conseillé</li> </ul>
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de MONTYL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche GUIFIX à 5% de White-spirit ou Montyl dilué à 10% d'eau ou 1 couche de GUIOFIX</li> <li>1 ou 2 couches de Montyl</li> </ul>
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> <li>2 couches de MONTYL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou MONTYL dilué à 10% d'eau</li> <li>1 ou 2 couches de MONTYL</li> </ul>
<b>Métaux ferreux (occasionnellement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de CHROMAGUI</li> <li>2 couches de MONTYL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de CHROMAGUI</li> <li>2 couches de MONTYL</li> </ul>
<b>Métaux non ferreux et P.V.C. (occasionnellement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Brossage</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de PRIMATEC</li> <li>2 couches de MONTYL</li> </ul>

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C et par forte chaleur.

### Observations

<b>NOTA</b>	Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du support entraînant un vieillissement plus rapide du film de peinture.
<b>CLASSIFICATION NF T 36-005</b>	Famille I, Classe 7b2
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	Classe C.
<b>CONSERVATION</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)