

NEOLINE IMPRESSION

Impression pigmentée en phase aqueuse à base de résine alkyde en émulsion. Très bonne adhérence. Intérieur.



Description de produit

| | |
|-----------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Intérieur. |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none"> - Nouvelle technologie de résine alkyde en émulsion. - Excellent accrochage sur les supports courants du bâtiment. - Contient un anti flash-rusting. - Séchage rapide. - Prêt à l'emploi. - Lessivable. |
| Liant | Résine alkyde modifiée en phase aqueuse apportant un confort d'application. |
| Conditionnement | 5 L – 15 L |
| Teintes | Peut être teinté en teintes pastel avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu. |
| Degré de brillance / Aspect | Mat |
| Conservation | 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés. |
| Données techniques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,4 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 / 4a (norme NF T 36-005) ■ Extrait-sec pondéral: Env. 62%. |

Application

Supports appropriés Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).



| | |
|--------------------------|--|
| Préparation du support | <p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ». Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduit de plâtre et enduits projetés : Sur support douteux, pincer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de Neoline Impression.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités. Renforcer les parties friables avec le Neoline Impression. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'imprégnation avec Isogrund Ultra.</p> <p>Maçonnerie de terre cuite : Pas de préparation particulière.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Dépolir par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Éliminer les peintures dispersions, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépoussiérer les surfaces.</p> <p>Support atteint de moisissures : Éliminer mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.</p> <p>Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile : Neoline Impression déconseillé sur ce type de support, préférer une couche d'Isogrund Ultra.</p> <p>Bois et dérivés du bois : Ponçage et époussetage. Attention, en fonction de la nature du bois, il conviendra de faire un test avant application sur la totalité du support.</p> |
| Système d'application | Sur le support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum 5% d'eau. |
| Méthode d'application | Brosse, rouleau microfibre 10 mm. |
| Consommation / Rendement | 8 à 10m ² /l (env. 120 ml/m ²) par couche selon l'absorption du support à peindre. |
| Conditions d'emploi | Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. |
| Séchage/Temps de séchage | A 20° C et 65 % d'humidité relative : sec à toucher après 30 minutes et recouvrable après 8 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage. |
| Nettoyage des outils | A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau. |

Conseil

| | |
|---|--|
| Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression) | Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la méthylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. |
| Élimination des déchets | Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11. |
| Valeur limite de COV en UE | Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 15g/l. |
| Centre Service Clients | Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr |

Fiche technique NEOLINE IMPRESSION - Edition: novembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.