



VIVA PRIM

Primaire d'accrochage en phase aqueuse



DEFINITION / DESTINATION

Impression et sous couche d'accrochage en phase aqueuse microporeuse pour tous les fonds peu poreux et sur anciennes peintures laquées ou vernis. Blocage des fonds, uniformise les fonds hétérogènes. Permet un accrochage sur des anciennes laques, vernis, bufflon, PVC. Sa microporosité favorise l'impression des boiseries. Accrochage et blocage des fonds sur plâtres, cloisons sèches, ciment. Adhérence élevée, absence d'odeur, facilité de nettoyage, application sur une multitude de fonds. Impression pour bois, régulatrice d'humidité, compatible avec les finitions alkydes.

INTERIEUR / EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/g) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 25 g/L.

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Résine acrylique pure
DENSITE à 20°	1.40 g/ml ± 0.05
VISCOSITE à 20°C	14 000 Centipoises
EXTRAIT SEC EN POIDS	60% ± 2 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	43% ± 2 %
DILUTION	Pas de dilution. Prêt à l'emploi.
SECHAGE	Hors Poussière : 30 min / En surface : 1 heure / Recouvrable : 4 heures
ASPECT	Mat Velours
RENDEMENT MOYEN	8 à 10 m ² /L
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	3L / 15L

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS D'une façon générale, les supports seront préparés conformément au DTU 59-1. Brosser les surfaces. Enlever toutes traces de matières grasses par un lessivage ou dégraissage. Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes.

VIVA PRIM s'applique en une ou deux couches sur fonds préparés. Doit être recouvert d'une finition.

CONDITIONS CLIMATIQUE Conformément à la norme NF P 7 4 – 2 0 1 – 1.
En travaux d'extérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.

NOMBRE DE COUCHES une couche sur support préparé

MATERIEL D'APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet

NETTOYAGE A l'eau avant séchage

PRECAUTIONS Produit considéré comme non dangereux. Voir la Fiche de donnée de sécurité.

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs
