

MAT 78 ULTRA

Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse



DESTINATION

- Pour la rénovation des maçonneries intérieures tachées
- Murs et plafonds, en pièces sèches
- Etat de finition A ou B selon la préparation des supports

QUALITÉS DOMINANTES

- Isole les taches d'humidité, suie, nicotine...
- Fort pouvoir masquant
- Belle blancheur durable
- Sans tension, ne tire pas les fonds
- Excellente adhérence

TEINTES

Blanc et teintes pastels du nuancier Chromatic

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché fin

ASPECT EN POT

Onctueux fluide. A l'ouverture

RENDEMENT

8 à 10 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 litres, 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,46 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

43% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

61% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23° C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure
- Recouvrable : 4 heures
- Afin de garantir un résultat optimal, il est recommandé d'attendre 12 heures pour des surfaces fortement exposées
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

- Norme NF EN 13300 : classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse acrylique
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

MAT 78 ULTRA

Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition intérieure	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de MAT 78 ULTRA directement sur supports
Plâtres et dérivés Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage, grattage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou EUROPRIMER+ 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage des fonds gras Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage des fonds gras Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 2 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C.

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com