

ISOMAT ST

Mat isolant sans tension



DEFINITION / DESTINATION

Peinture de finition mate, sans tension, spécialement conçue pour les travaux de rénovation et d'isolation des taches (nicotine, café, stylo, taches sèches d'humidité...) sur anciens fonds (plafonds, murs, boiseries) de pièces sèches (chambres, séjours, locaux à forte circulation).

Sans reprise pour une finition parfaite. Application frais dans frais.

Très efficace pour isoler les taches en rénovation.

PROPRIETES :

- Spécial rénovation.
- Sans tension.
- Sans reprises.
- Isole des taches difficiles.
- Excellent pouvoir opacifiant.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l.

Ce produit contient moins de 345 g/l de COV.

FAMILLE	AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 2b
COMPOSANTS LIANT	Long en huile thixotropée.
DENSITE à 20°	1,70 kg/dm ³ .
VISCOSITE à 20° C	124 ku - liquide Visqueux
EXTRAIT SEC EN POIDS	82 %.
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	63 %.
DILUTION	Prêt à l'emploi. Sans dilution
SECHAGE	Hors poussières : 2 heures. Sec : 6 heures. Recouvrable : 24 heures ou frais dans frais.
ASPECT	Mat tendu. Brillant spéculaire Inférieur à 5 sous 60°.
RENDEMENT MOYEN	10 à 13 m ² /l (selon la porosité du support)
COULEUR	Blanc Coloration : peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.
CONDITIONNEMENT	16 L - 2,5 L

MISE EN OEUVRE

Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.

REPARATION DES SUPPORTS	<p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <p>Peut s'appliquer sur les supports adéquats suivants : plâtre, les plaques de plâtre, les enduits à l'eau, les menuiseries, les boiseries, le bois imprimés, les anciennes peintures ou badigeons bien adhérents et les papiers peints.</p> <p>Pour les murs déjà peints :</p> <ul style="list-style-type: none">↳ les anciennes peintures doivent être correctement lessivées, après élimination préalable des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés.↳ Les parties métalliques doivent être protégées par une couche de primaire antirouille.
CONDITIONS CLIMATIQUE	En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à 30°C.
NOMBRE DE COUCHES	1 couche sur fonds cohérents. Si une deuxième couche est nécessaire, appliquer sur la 1ère couche encore humide (frais dans frais) ou attendre 24 heures après.
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau et Airless
NETTOYAGE	White spirit sans odeur.
PRECAUTIONS	<p>Contient du 2-BUTANONE-OXIME (CAS : 96-29-7). Peut produire une réaction allergique.</p> <ul style="list-style-type: none">⚠ Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.⚠ Conserver hors de la portée des enfants.⚠ Lire l'étiquette avant utilisation.⚠ Ne pas respirer les vapeurs.⚠ Éviter le contact avec la peau . Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.⚠ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.⚠ EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin. <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
CONSERVATION	12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	 <p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout. Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé. CED : 080111* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.</p>
DECHETS	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.