

# SPORTLIGNE

# TERRAIN

## Peinture à base de résines acryliques



### DEFINITION / DESTINATION

Peinture à base de résines acryliques pour le marquage des terrains de sports sur herbe. Excellente tenue sur l'herbe et la terre. Ne désherbe pas, résiste à l'eau de pluie une fois sèche.  
EXTERIEUR

### CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/c) : 40g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 2,8 g/L.

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Résines acryliques
DENSITE à 20°	1.450 g/ml ± 0.03
VISCOSITE à 20°C	180 - 190 P.S
EXTRAIT SEC EN POIDS	61.36% ± 2 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	43.60% ± 2 %
DILUTION	Premier traçage : 4L d'eau pour 1L de produit. Entretien terrain : 5L d'eau pour 1L de produit.
SECHAGE	En surface : 30 minutes, Recouvrable : 2 à 3 heures
ASPECT	Mat
RENDEMENT MOYEN	9 à 12 m²/L
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	18 Kg

### MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS Les terrains devront être secs et tondus. Bien homogénéiser le produit avant son application.

CONDITIONS CLIMATIQUE Conformément à la norme NF P 7 4 – 2 0 1 – 1.  
En travaux d'extérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.

NOMBRE DE COUCHES Une à deux couches selon l'application

MATERIEL Brosse, Rouleau, Pistolet ou machine à traçage  
D'APPLICATION Rouleau ou machine à traçage

---

NETTOYAGE Eau avant séchage.

---

PRECAUTIONS Produit considéré comme non dangereux. Voir la Fiche de donnée de sécurité.

---

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

---