



VIVA MAT

Peinture MAT

en phase aqueuse



DEFINITION / DESTINATION

Peinture de décoration et de ravalement à base de résine acrylique en dispersion aqueuse. Garnissante, sans odeur, lessivable, séchant rapidement. Peinture microporeuse, grande blancheur. Excellente résistance aux intempéries. Monocouche en rénovation.

INTERIEUR / EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 28 g/L.

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Copolymères synthétiques
DENSITE à 20°	1.51 g/ml ± 0.05
VISCOSITE à 20°C	4 400 Centipoises
EXTRAIT SEC EN POIDS	67% ± 2 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	49% ± 2 %
DILUTION	Prêt à l'emploi. dans certains cas la première couche sera diluée à 5% à 15% d'eau.
SECHAGE	Hors poussière : 30 minutes / En surface : 1 heure / Recouvrable : 8 heures
ASPECT	Mat Garnissant
RENDEMENT MOYEN	7 à 9 m ² /L
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	3L / 15L

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

FONDS : Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : béton et enduits de ciment, plâtres, enduits ...
Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1.

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Elimination des particules non adhérentes, des poussières, etc. ..., par brossage, grattage ou lavage.

Enlever toutes traces de matières grasses. Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes.

Plâtres, carreaux de plâtres, enduit à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : travailler en direct.
Bétons ou enduits de ciment conformes au D.T.U : travailler en direct.

Sur gouttelettes à l'eau ou surfaçage à l'enduit à l'eau : travailler en direct.

Parties métalliques : isoler avec une couche de primaire antirouille OXY MAGIC.

Boiseries neuves : imprimer au préalable avec VIVA PRIM.

CONDITIONS CLIMATIQUE Conformément à la norme NF P 7 4 – 2 0 1 – 1.
En travaux d'extérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.

NOMBRE DE COUCHES 1 ou 2 couches sur fonds préparés, dans certains cas la première couche sera diluée à 5% à 15% d'eau.

MATERIEL D'APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet

NETTOYAGE A l'eau avant séchage

PRECAUTIONS Produit considéré comme non dangereux. Voir la Fiche de donnée de sécurité.

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs
